

	Boletim Técnico de Produtos Químicos ZARCÃO R-1		Boletim Técnico (Zarcão R-1)	
			Página 1 de 2	Revisão 00 Data 02/08/18

ELABORADO	NOME COMERCIAL DO PRODUTO	CÓD. INT.	SH/NCM
João Luiz Gobbato	Zarcão R-1	PZRC	32089010

1. OBJETIVO:

Zarcão R-1 é um fundo sintético anticorrosivo, de secagem rápida, sendo um produto monocomponente de ótima aderência, formando um filme com características estéticas, protetivas e anticorrosivas. Indicado como base anticorrosiva para posterior pintura de superfícies externas e internas de material ferroso.

2. MODO DE USAR:

A superfície sobre a qual irá ser aplicado o produto deverá estar devidamente preparada, com textura uniforme, limpa, seca, isenta de óleos, graxas ou outras sujidades e a umidade relativa do ar não deve ultrapassar 85%.

Deve-se mexer bem o produto até sua perfeita homogeneização, antes de aplicar, utilizando espátula adequada.

A aplicação ideal é a pistola e também pode ser feita com rolo de espuma ou pincel.

A diluição recomendada é de 20 a 30% do **THINNER 120** ou **DILUENTE N-100** sobre a tinta, sendo este, também utilizado para limpeza. Havendo necessidade de retardador o produto recomendado é o **RETARDADOR R-100** ou **REVEST-RAZ**.

O intervalo entre demãos deve ser entre 3 a 5 horas.

Geralmente 2 demãos são suficientes, mas dependendo da cor e do estado da superfície poderão ser necessárias 3 demãos.

A **REVESTSUL** não se responsabiliza por problemas com o **Zarcão R-1** devido ao uso de outros solventes na sua diluição, que não os especificados acima.

4. CARACTERÍSTICAS:

- Economia de tempo devido a secagem rápida;
- Economia de mão-de-obra.
- Tempo de secagem a 25°C:
 - Ao toque - 7 a 15 minutos;
 - Ao manuseio - 1 a 2 horas;
 - Final - 48 horas;
 - Aderência - muito boa;
 - Elasticidade - semi-elástica.

CÓPIA NÃO
CONTROLADA

5. EMBALAGEM:

Zarcão R-1 é fornecido em embalagens de galão de 3,6 litros, balde de 18 litros e tambor de 200 litros.

6. PROPRIEDADES:

COR: Laranja

TEXTURA: Lisa, acabamento acetinado.

RENDIMENTO: 24 a 28 m²/galão(3,6L)/demão*

* variável devido a rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, diluição e método de aplicação. Deve-se considerar na aplicação a pistola, um fator de perdas.

7. PRECAUÇÕES:

Deve-se aplicar o **Zarcão R-1** em ambientes ventilados, longe do perigo de faíscas e/ou chamas, pois se trata de um produto à base de solventes voláteis e inflamáveis.

Recomenda-se a utilização de máscaras contra vapores de solventes e luvas durante a aplicação.

A **REVESTSUL** não recomenda a mistura do **Zarcão R-1** com outros tipos de tinta.

	Boletim Técnico de Produtos Químicos ZARCÃO R-1		Boletim Técnico (Zarcão R-1)	
			Pagina 2 de 2	Revisão 00 Data 02/08/18

CÓPIA NÃO
CONTROLADA

Em tempo: Todos os dados e recomendações técnicas constantes em nossos boletins, são indicações exemplificadas da aplicação dos nossos produtos. Esses dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Porém, como seu emprego está fora de nosso controle, não podemos aceitar responsabilidades pelos danos, diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento irregular, aplicação indevida ou falta de testes prévios.

Informações adicionais podem ser conseguidas com nosso departamento técnico, fone 54 3533 2788 ou pelo e-mail qualidade@revestsul.com.br.