



ESMALTE DUPLA AÇÃO – BASES A,B e C

DESCRIÇÃO: É um produto que é fundo e acabamento, que dispensa aplicação prévia de um fundo anticorrosivo, permitindo a aplicação do esmalte diretamente sobre superfícies ferrosas. Indicado para pintura de superfícies internas ou externas de madeiras ou metais ferrosos. **ESMALTE SINTÉTICO DUPLA AÇÃO** é de fácil aplicação, possui ótimo poder de cobertura, alastramento e rendimento, além de proporcionar ótima resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina alquídica modificada, pigmentos orgânicos, inorgânicos, anticorrosivos e metálicos, aditivos especiais, secantes e solventes.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: Mínimo 50%

Viscosidade KU: 75 a 85

Peso Específico: 0,98 a 1,30 g/cm³

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Brilhante (min. 80,0 UB a 20°)
Acetinado (20,0 a 40, UB a 60°)
Fosco (máx. 10 UB a 85°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de espuma, trincha, pincel ou pistola.

Diluição (Aguarrás): Rolo de espuma, trincha ou pincel com cerdas macias – Até 10%
Pistola – Até 20%

Número de demãos: Geralmente 02 são suficientes, porém dependendo da superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): 0,8L e 3,2L

Até 20m²/demão (quarto) e até 80m²/demão Galão



SECAGEM

Toque: Até 03 horas
Entre demãos: até 08 horas
Final: até 18 horas

Embalagens: de 0,8L e 3,2L

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - tipo 4.2.1.7 Brilhante (**PREMIUM**)
tipo 4.2.1.8 Acetinado (**PREMIUM**)
tipo 4.2.1.9 Fosco (**PREMIUM**)



ESMALTE DUPLA AÇÃO – BASE SOLVENTE

DESCRIÇÃO: É um produto que é fundo e acabamento, que dispensa aplicação prévia de um fundo anticorrosivo, permitindo a aplicação do esmalte diretamente sobre superfícies ferrosas. Indicado para pintura de superfícies internas ou externas de madeiras ou metais ferrosos. **ESMALTE SINTÉTICO DUPLA AÇÃO** é de fácil aplicação, possui ótimo poder de cobertura, alastramento e rendimento, além de proporcionar ótima resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina alquídica modificada, pigmentos orgânicos, inorgânicos, anticorrosivos e metálicos, aditivos especiais, secantes e solventes.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: Mínimo 50%

Viscosidade KU: 75 a 85

Peso Específico: 0,98 a 1,30 g/cm³

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Brilhante (min. 80,0 UB a 20°)
Acetinado (20,0 a 40, UB a 60°)
Fosco (máx. 10 UB a 85°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de espuma, trincha, pincel ou pistola.

Diluição (Aguarrás): Rolo de espuma, trincha ou pincel com cerdas macias – Até 10%
Pistola – Até 20%

Número de demãos: Geralmente 02 são suficientes, porém dependendo da superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): 0,9L e 3,6L

Até 20m²/demão (quarto) e até 80m²/demão Galão



SECAGEM

Toque: Até 03 horas
Entre demãos: até 08 horas
Final: até 18 horas

Embalagens: de 0,9L e 3,6L

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - tipo 4.2.1.7 Brilhante (**PREMIUM**)
tipo 4.2.1.8 Acetinado (**PREMIUM**)
tipo 4.2.1.9 Fosco (**PREMIUM**)